



NAŁOŻENIE WALKIEM
(POPATRZ NA UWAGI NA BOKU)

WYSOKA ODPORNOŚĆ

WODOODPORNĄ

ŁATWE CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

NARZĘDZIA CZYSZCZĄCE ACETONEM

PRZECHOWYWAĆ W TEMPERATURZE > 5°C



GAPI PAINTS

LAKIER NASZKLIWNY

**CERAMIKA ŁAZIENKOWA
ORAZ MEBLE SPRZĘT AGD**

CERAMIKA STAŁ NIERDZEWNA DREWNO

**0,500 L
± 5 m²**

**ŻYWICA BEZBARWNA
DO WYKOŃCZENIA WNĘTRZ**



1h	okres użycia po wymieszaniu
12h	suche w dotyku
24h	dla ponownego przemalowania
7 dni	całkowicie suche

*Czas podany jest obliczony w temperaturze 20°C
i wilgotności powietrza około 55%.*

WEWNĄTRZ POJEMNIKA:
słoik ze składnikiem A, słoik ze
składnikiem B oraz instrukcje obsługi.

GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Włochy
Telefon 0039 035 847453 - Faks 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it

www.sottosopra.eu

PRZEJRZYSTA BEZBARWNA O BŁYSZCZĄCYM WYGLĄDZIE Z WYSOKIM POZIOMEM CZĘŚCI STAŁEJ

k a m e l e o n d o m u



UWAGA. SKŁADNIKIEM «A»
Działa drażniąco na oczy. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, Bis (1,2,2,6,6-penthamethyl-4-piperidyl) sebacate. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Dysponowania zawartością / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi ZAWIERA: CAS. 25068-38-6 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorhydrin), epoxy resin (number average molecular weight ≤ 700); CAS. 68609-97-2 Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivatives; CAS 16096-31-4 1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) hesane

NIEBEZPIECZEŃSTWO. SKŁADNIKIEM «B»
Działa szkodliwie po połknięciu. Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu / dymu / gazu / mgły / par / rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Dysponowania zawartością / pojemnik usuwać zgodnie z przepisami miejscowymi / regionalnymi / narodowymi / międzynarodowymi ZAWIERA: CAS 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5-trimethylcyclohexylamine, CAS 1760-24-3 N-(3-trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; CAS 100-51-6 benzyl alcohol

Wartość graniczna UE dla tego produktu (kat. A/II): 140 g/l (2010)
Produkt ten zawiera maks. 50 g/l VOC



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Oczyszczyć, odtłuścić i wytrzeć podłoże.
2. Jeśli to drewno, to radzimy je najpierw szlifować.
3. Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych cząstek. Wszelkie luźne materiały należy usunąć mechanicznie. Każda warstwa nie dostosowana do potrzeb i zanieczyszczenia takie jak oleje, smary, itp. muszą być wyeliminowane.
4. Nałożyć jedną lub dwie warstwy Sottosopra Koloru do wnętrza. Ten proces nie jest potrzebny gdy chcemy pomalować drewno któremu nie zmieniamy koloru. Odczekać 24 godziny i zastosować Sottosopra Lakier Naszkliny.

MIESZANIE

1. Wymieszanie składnika "A".
2. Wymieszanie składnika "B".
3. Wlać składnik "B" do składnika "A". Mieszać przez co najmniej 3 minuty za pomocą szpachelki lub płaskiego prętu, oczyszczając dobrze boki i spód pojemnika.
4. Pozostawia się mieszaninę do odstania na 5 minut.
5. Wlać do plastikowego kuweta malarskiego lub do płaskiego pojemnika, z którego będzie można pobrać wałkiem potrzebną ilość.

STOSOWANIE

1. Zastosuj SottoSopra Na Ceramike wałkiem z białej gąbki.
2. Zaleca się, aby rozciągnąć produkt, aby uniknąć gromadzenia, zwłaszcza w pionie.
3. Drugą warstwę nakładać po 12 godzinach i zanim miną 24 godziny.

CECHY

SottoSopra Lakier Naszkliwny ma ostateczny wygląd prawdziwego lakieru o wysokim połysku z wyjątkowym wyglądem ceramiki. To dwuskładnikowa żywica epoksydowa wykończeniowa, przejrzysta, bezbarwna, z wysokim poziomem czystości stałej, samopoziomująca, o błyszczącym wyglądzie. Jest to żywica o wysokiej odporności na ścieranie i środki czyszczące zwykle stosowane do czyszczenia. Tworzy warstwę doskonale wodoodporną, odporną również na oleje i tłuszcze. Odporna na gorącą wodę (do 50 ° C).

GDZIE MOŻE BYĆ STOSOWANA

Bezpośrednio:

- Na drewnie surowym, nawet nie szlachetnym. Dwoma przejściami, pierwszy służy do impregnacji i drugi powinien być wykonany wałkiem dozującym, otrzyma się efekt lakieru tak jakby użytkownik dał 5 lub 6 warstw farby. Po pierwszej warstwie, powierzchnia powinna być lekko szlifowana.
- Na konstrukcjach metalowych (stoły, regały, itp), gdy chcemy, otrzymać wygląd szczotkowanego żelaza.

Po zastosowaniu SottoSopra kolor do wnętrza

- ceramiczne: zlewy, umywalki, wanny, podłogi, ściany
- tynki: ścian, prysznic, kuchnia, laboratoria jako wymiennik płytek
- płyty pilśniowe/Masonite/ meble z laminatu: meble łazienkowe, kuchenne blatydrewniane szafy, regały,
- styropian: różne produkty

UWAGI TECHNICZNE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Średnia grubość na warstwę: 100 mikronów na mokro, około 95 mikronów suchej warstwy do 300 mikronów na mokro nałożonych wałkiem dozującym.

Ile czasu mamy dla aplikacji: należy pamiętać, że farba jest dwuskładnikowa, po około 1 godzinie zmieszania dwóch składników "A" i "B", produkt

nie będzie używalny.

Odporność na mycie i odporność na ścieranie: odporność na zmywanie i ścieranie zostanie osiągnięta po upływie 7 dni od nałożenia produktu, po 12 godzinach, natomiast żywica jest sucha w dotyku.

Przechowywanie produktu: w temperaturze powyżej 5 ° C. Jeśli stosowany w okresie zimowym radzimy pozostawić go w ogrzewanym pomieszczeniu przez trzy lub cztery godziny. **Produkt niejednorodny:** W temperaturze poniżej 5 ° C, część A produktu może się krystalizować. Zaleca się go ogrzać w łaźni wodnej w temperaturze 40 ° C.

Żywice epoksydowe nadają się do użytku wewnętrznego oraz mogą żółknąć. Do użytku zewnętrznego powinny być odpowiednio zabezpieczone poprzez kolorowane produkty kryjące.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WSZYSTKO

SottoSopra Lakier Naszkliwny zapewnia pokrycie 10m2 jednym litrem na warstwę, i zapewnia pokrycie 2,5 m2 nakładem wałkiem dozującym. Upewnij się że masz odpowiednią ilość.

Drugą warstwę można nanosić od 12 do 72 godzin po pierwszym zastosowaniu. Oprócz produktu, potrzebujesz wałka z gąbki o wysokiej gęstości lub wałka dozującego. Szpachelki lub płaskiego pręta, aby móc mechanicznie dobrze produkt. Rolka taśmy papierowej do ochrony części które mają być chronione, rękawice, ściereczkę nie pozostawiającej włóków.

Nie należy wykonywać malowania w wełnianych swetrach i nowych ubraniach, które pozostawiają maleńkie włókna.

OBLICZENIE POTRZEBNEJ ILOŚCI

SottoSopra Lakier Naszkliwny jest dostępny w opakowaniach: 0,250 l (drewna: 0,63 m2 - ceramika: 2,5 m2), 0,5 l (drewno: 1,26 m2 -

ceramika: 5 m2).

Uniknąć częściowego mieszania składników, gdyby było to konieczne, prosimy aby pamiętać, że: 100 ml (odpowiednik 106 g) produktu może obejmować 1 m2,

za pomocą wałka dozującego 0.25 m2 (50cm x 50 cm)

na 106 g mieszanki trzeba wziąć 70 g składnika "A" i 36 g składnika "B",

Aby zważyć produkt, można użyć wagę kuchenną, aby uzyskać dokładność do grama. **70 g (A) + 36 g (B) = 106 g = 1 m2**

Nie należy używać tego samego narzędzia aby pobrać składnik "A" i składnik "B".

Zamknąć dokładnie pojemniki.

Z użyciem wałka dozującego, 106 g może pokryć 0,25 m2 czyli powierzchnię 50 cm x 50 cm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

1. Oczyszczyć, odtłuścić i wytrzeć podłoże.

2. Jeśli to drewno, to radzimy je najpierw szlifować.

3. Podłoże powinno być suche i wolne od luźnych części. Wszelkie luźne materiały należy usunąć mechanicznie. Każda warstwa nie dostosowana do potrzeb i zanieczyszczenia takie jak oleje, smary, itp muszą być wyeliminowane. 4. Nałożyć jedną lub dwie warstwy Sottosopra Koloru do wnętrza. Ten proces nie jest potrzebny gdy chcemy pomalować drewno któremu nie zmieniamy koloru. Odczekać 24 godziny i zastosować Sottosopra Lakier Naszkliwny.

MIESZANIE

Złe mieszanie może mieć wpływ na suszenie żywicy lub może utworzyć tłuste plamy. Nie przygotowywać więcej stoików jednocześnie.

Pamiętaj, że masz 1 godzinę w temperaturze 20 ° C, do wykorzystania produktu po wymieszaniu składników. Dane te są zrobione w przeliczeniu na 100 g produktu i zmniejszają gwałtownie swoją wydajność, gdy mieszanina pozostaje w naczyniu, w którym została przygotowana.

STOSOWANIE

1. Zastosuj SottoSopra Na Ceramike wałkiem z białej gąbki.
2. Zaleca się, aby rozciągnąć produkt, aby uniknąć gromadzenia, zwłaszcza w pionie.
3. Drugą warstwę nakładać po 12 godzinach i zanim miną 24 godziny.

Jesli na drewnie surowcowym:

1. Nałożyć pierwszą warstwę, rozcieńczoną na 10% w Rozpuszczalniku 90S150, za pomocą wałka welurowego lub z moheru, lub pędzlem spalter, jako impregnacja.

2. Po 24 godzinach szlifować za pomocą papieru ściernego 280-320. Przetrzeć aby ściągnąć kurz, za pomocą ściereczki zamoczonej w alkoholu.
3. Nałożyć drugą warstwę za pomocą wałka dozującego, i korygować dopuki nie będzie już śladów nagromadzeń produktu. Produkt może być pracowany przez 1 godzinę aby usunąć ewentualne wady.

CZAS

Suchość dotykowa po upływie 12 godzin, gotowe do ponownego malowania po 24 godzinach, całkowicie suche w siedem dni. Podane czasy są zawsze obliczane w temperaturze 20 ° C i wilgotności względnej 55%. W okresie letnim, w temperaturach powyżej 33 ° C i / lub o wysokiej wilgotności, stosowanie produktu nie jest zalecane, jak również w zimie przy temperaturze poniżej 10 ° C

PORADY DLA Dobrej PRACY

Dla optymalnego efektu, można przetrzeć delikatnie SottoSopra Kolor dla Wewnętrz, papierem ściernym (400 -600), po upływie co

najmniej 24 godzin po aplikacji, należy przetrzeć wilgotną szmatką (nasaczona alkoholem), a następnie postępować zgodnie ze stosowaniem żywicy wykończeniowej SottoSopra Lakier Naszkliwny. Zazwyczaj wystarcza 45 minut do nałożenia 0,250 litrów żywicy. Należy unikać gromadzenia się produktu.

Unikać gorących lub bardzo zimnych dni, starać się utrzymać w temperaturach od 16 do 30 ° C.

Wszelkie niedoskonałości można usunąć przez szlifowanie ich między pierwszą a drugą warstwą.

Jeśli malowanie jest na drewnie, to szlifowanie między warstwami jest bardzo istotne, aby usunąć włókienka drewna.

Środowisko, w którym będą prowadzone prace musi być wolne od kurzu.

Temperatura otoczenia zmienia czas suszenia. W niskich temperaturach, czas suszenia wydłuża się, a przy wysokich temperaturach jest krótszy.

W ciągu pierwszych siedmiu dni należy unikać używania detergentów. Używać tylko lekko wilgotną i wykręconą szmatkę.