



APLICARE CU ROLĂ
(VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI INSTRUCȚIUNILE)

PĂSTRARE LA TEMPERATURI >5°C

CURĂȚAȚI CU ACETONĂ
CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE UȘOARĂ

IMPERMEABIL REZISTENȚĂ RIDICATĂ



GAPI PAINTS s.r.l. - Trav. n° 1 di Viale Industria, 33
24060 Castelli Calepio (Bg) - Italia
Tel 0039 035 847453 - Fax 0039 035 848691 - gapipaints@gapipaints.it

0,250 L
± 2,5 m²

LAC VITRIFIANT

PRODUSE SANITARE, MOBILIER,
ELECTROCASNICE

FINISAJ EPOXIDIC TRANSPARENT
RĂȘINA CU CONȚINUT RIDICAT DE
PARTICULE SOLIDE



1h	viață utilă după amestecare
12h	uscat la atingere
24h	supravopsibil
7zile	complet uscat

Timpi la temperaturi de 20 °C și umiditate sub 55%.

Ambalajul conține:

Un borcan cu componenta "A",
un borcan cu componenta "B",
Instrucțiuni de utilizare și sfaturi.

www.sottosopra.eu

LUCIOASĂ

Camaleonul casei



ACHTUNG KOMONENTE «A»
Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthält Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, Bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Entsorgung des Inhalts / Behälters gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.
Enthält: CAS: 25068-38-6 Reaction product: bisphenol-A-(epichlorohydrin), epoxy resin (number average molecular weight ≥ 700); CAS: 68609-97-2 Oxirane, mono[(1,2-4-alkyloxy)methyl] derivatives; CAS 16096-31-4 1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) hexane

DANGER GEFAHR KOMONENTE «B»
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLÜCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Entsorgung des Inhalts / Behälters gemäß den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. Enthält S: CAS 2855-13-2 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, CAS 1760-24-3 N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; CAS 100-51-6 benzyl alcohol

EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie a/l): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 50g/l VOC



DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTOSOPRA
CULOARE PENTRU INTERIOARE



ÎN MOD DIRECT

Unde poate fi utilizat

ÎN MOD DIRECT:

- ca și impregnant și strat de finisaj, pe lemn brut, care poate să nu fie de înaltă calitate. Lucrăm în două faze, primul strat este utilizat pentru impregnare, cu rolă din burete alb, al doilea strat, doar pentru aplicări orizontale puteți utiliza o rolă din plastic filetată, obținând același rezultat ca și cum ați fi aplicat 5 sau 6 straturi de vopsea obișnuită. Suprafața trebuie să fie șlefuită înainte și între cele două faze.
- pe structuri din metal (mese, rafturi, etc) pentru un aspect metalic lucios.

DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTOSOPRA CULOARE PENTRU INTERIOARE:

- pe toate obiectele sanitare pentru a le readuce la strălucirea de odinioară sau pur și simplu pentru a obține o culoare în trend sau unică de felul său,
- pe pereții băii, cabinei de duș, în bucătărie, laboratoare în general, ca și înlocuitor pentru gresie și faianță,
- pe mobilierul suspendat din bucătărie, electrocasnice,
- pe modele din polistiren pentru a mări duritatea superficială.



CARACTERISTICILE PRODUSULUI

SottoSopra Vitrifiant prezintă un aspect final ca al unei adevărate lăcuiri lucioase, cu un aspect ceramic excepțional, este o rășină cu finisaj epoxidic cu două componente, transparent, incolor, cu conținut ridicat de particule solide, autonivelant, cu aspect strălucitor. Are o rezistență ridicată la abraziune, la detergenții folosiți în mod obișnuit la curățenie. Creează o peliculă complet impermeabilă, inaderentă pentru uleiuri și grăsimi în general. Rezistent la apă caldă (max 50°C).

UNDE POATE FI UTILIZAT

ÎN MOD DIRECT:

- ca și impregnant și strat de finisaj, pe lemn brut, care poate să nu fie de înaltă calitate.
- Lucrăm în două faze, primul strat este utilizat pentru impregnare, cu rolă din burete alb, al doilea strat, doar pentru aplicări orizontale, cu rolă din plastic filetată, obținând același rezultat ca și cum ați fi aplicat 5 sau 6 straturi de vopsea obișnuită. Suprafața trebuie să fie șlefuită înainte și între cele două faze.
- pe structuri din metal (mese, rafturi, etc) pentru un aspect metalic lucios.

DUPĂ APLICAREA PRODUSULUI SOTTO SOPRA CULOARE PENTRU INTERIOARE:

- pe toate obiectele sanitare pentru a le readuce la strălucirea de odinioară sau pur și simplu pentru a obține o culoare în trend sau unică de felul său,
- pe pereții băii, cabinei de duș, în bucătărie, laboratoare în general, ca și înlocuitor pentru gresie și faianță,
- pe mobilierul suspendat din bucătărie, electrocasnice,
- pe modele din polistiren pentru a mări duritatea superficială.

OBSERVAȚII TEHNICE ȘI PRECAUȚII

Grosimea medie a stratului: circa 100 micron ud, echivalentul a circa 95 microni la peliculă uscată și până la 300 microni ud cu rolă de calibrare.
Timpul necesar pentru aplicare: vă reamintim că, fiind vorba de un produs cu două componente, după circa 1 oră (viață utilă), de la amestecarea celor două componente "A" și "B", produsul nu mai poate fi utilizat.

Rezistența la spălare și abraziune: rezistența la spălare și abraziune va fi atinsă după 7 zile de la aplicare, totuși, după 12 ore rășina va fi uscată la atingere.

Păstrarea produsului: la temperaturi mai mari de 5°C; dacă utilizați produsul pe perioada de iarnă, vă recomandăm să lăsați produsul într-un mediu încălzit timp de trei-patru ore.

Produs neomogen: la temperaturi mai mici de 5°C,

Componenta "A" ar putea să se cristalizeze și să nu mai fie omogen. Calitatea produsului poate fi restaurată încălzindu-l la bain-marie până la 40°C.

Rășinile epoxidice sunt adecvate pentru uz intern și pot suferi o ușoară îngălbenire. Pentru uz extern, trebuie să fie protejați în mod corespunzător cu produse acoperitoare colorate.

CONTROLĂM DACĂ AVEM TOT

SottoSopra Vitrifiant asigură o acoperire de 10 m² pentru fiecare litru de produs și pentru fiecare strat, și de 2,5 m² pentru aplicări cu rolă de calibrare, doar pentru aplicări orizontale, să ne asigurăm că avem cantitatea necesară. Al doilea strat poate fi aplicat între 24 și 72 ore de la prima aplicare.

În afară de produs, mai avem nevoie de o rolă cu burete cu densitate ridicată și eventual de o rolă de calibrare, de o spatulă sau de o șipcă dreaptă pentru a putea amesteca bine produsul.

O rolă cu bandă de hârtie pentru a proteja părțile care trebuie mascate, mănuși, o cârpă care nu lasă scame și acetonă pentru curățarea ustensilelor și eventualelor pete.

Nu purtați pulover de lână sau haine noi care lasă fibre (scame) minuscule.

CALCULAREA MATERIALULUI NECESAR

SottoSopra Vitrifiant regăsește în ambalaje de: 0,250 litri (lemn: 0,63 m² - ceramică: 2,5 m²), 0,5 litri (lemn: 1,26 m² - ceramică: 5 m²).

Evitați să realizați amestecuri parțiale ale componentelor, dacă este necesar vă reamintim că: Fiecare 100 ml (echivalentul a 106 g) de produs acoperă cu rășină 1 m², cu rolă ceramică 0,25 m² (50 cm x 50 cm);

la 106 g amestec trebuie să luați 70 gr de Componenta "A" și 36 g de Componenta "B", pentru a cântări utilizați un cântar de bucătărie cu precizie de un gram.

70 g (comp. A) + 36 g (comp. B) = 106 g = 1 m²

Nu utilizați aceeași ustensilă pentru a preleva Componenta "A" și Componenta "B".

Închideți bine recipientele. Pentru lăcuire cu rolă de calibrare cu 106 g puteți aplica rășină pe 0,25 m², echivalentul unei suprafețe de 50 cm x 50 cm.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

1. Curățați, degresați și îndepărtați praful de pe suport.

2. Pentru lemn, șlefuiți cu hârtie abrazivă.

3. Suprafața trebuie să fie uscată și fără particule neuniforme. Orice material friabil trebuie să fie îndepărtat cu mijloace mecanice. Orice strat care nu corespunde cerințelor și orice contaminare, cu uleiuri, grăsimi, etc. trebuie să fie îndepărtate.

4. Aplicați unul sau două straturi de SottoSopra Culoare pentru Interioare în culoarea aleasă de voi, cu excepția cazului când se dorește obținerea unui finisaj cu aspect de lemn, așteptați 24 de ore înainte de a aplica SottoSopra Vitrifiant.

AMESTECARE

O amestecare proastă poate compromite uscarea rășinii sau crea pete oleoase. Dacă trebuie să utilizați mai mult de o cutie, va trebui să procedați în același mod. Evitați prepararea mai multor cutii, întrucât aveți circa 1 oră la 20°C pentru a putea utiliza produsul după ce ați amestecat componentele. Această informație este calculată la 100 g de produs și scade în mod exponențial cu cantitatea atunci când amestecul este lăsat în recipientul în care este preparat.

APLICARE

1. Aplicați SottoSopra Vitrifiant utilizând o rolă cu burete alb.

2. Vă recomandăm să îndoitiți produsul pentru a evita crearea de acumulări, mai ales pe verticală.

3. Pentru o rezistență mai bună vă recomandăm să aplicați 2 straturi, al doilea strat la o distanță de 12-24 ore.

PE LEMN NOU:

4. Aplicați un prim strat diluat la 10% Diluant 90S150, cu rolă din mohair cu fire scurte sau pensulă spalter, pentru impregnare.

5. După 24 de ore, șlefuiți cu hârtie abrazivă 280-320, îndepărtați praful cu o cârpă ușor umezită cu alcool.

6. Aplicați un al doilea strat utilizând rola de calibrare, trecând de mai multe ori până când veți observa că sub rolă nu mai apar acumulări de rășină. Produsul poate fi lucrat timp de 1 oră pentru eliminarea eventualelor defecte superficiale.

TIMPI

Uscat la atingere 12 ore, supravopsibil 24 ore, complet uscat 7 zile.

Timpii indicați sunt calculați întotdeauna la o temperatură de 20°C și umiditate relativă de 55%.

Pe perioada de vară, cu temperaturi de peste 33°C și/sau umiditate relativă ridicată, aplicarea produsului nu este recomandată, la fel pe perioada iernii în locații cu temperaturi sub 10°C.

SFATURI PENTRU O BUNĂ APLICARE

Pentru a obține o aplicare profesională puteți să șlefuiți ușor produsul SottoSopra Culoare pentru Interioare, cu o hârtie abrazivă fină (400-600), după cel puțin 24 de ore de la aplicarea acestuia.

Îndepărtați resturile de praf cu o cârpă ușor umezită cu alcool și aplicați rășina pentru finisaj SottoSopra Vitrifiant.

În mod normal sunt suficiente 45 minute pentru aplicarea a 0,500 litri de rășină, evitați acumulările de produs.

Evitați zilele foarte calde sau foarte reci, încercați să lucrați la temperaturi cuprinse între 16 și 30°C.

Eventualele mici imperfecțiuni pot fi îndepărtate prin șlefuire cu hârtie abrazivă între aplicarea primului și al celui de-al doilea strat.

Dacă vopsiți lemn, șlefuirea cu hârtie abrazivă între aplicarea straturilor este indispensabilă pentru îndepărtarea fibrelor de lemn.

Mediul în care lucrați trebuie să fie pe cât posibil lipsit de praf.

La reducerea temperaturii ambientale, timpii de uscare și de viață utilă se vor mări, în timp ce la temperaturi ridicate timpii se vor scurta.

În primele 7 zile evitați utilizarea detergenților, utilizați doar o cârpă udată cu apă și bine stoarsă.

RO 75E0090C